

## GlamPure

The Organic Wallcovering

### 1. Popis

---

GlamPure je tapeta vyrobená z organické netkané textilie z rostlinných surovin, která je šetrná k životnímu prostředí a kompostovatelná. Jedná se o vláknitý materiál s nízkým indexem tepelné vodivosti, svědčícím o jejích izolačních a termoregulačních vlastnostech.

### 2. Použití

---

Díky svým vlastnostem je GlamPure ideálním řešením pro aplikace v obytných a pohostinských prostorách bioarchitektury. Má schopnost absorbovat vlhkost a rovněž izolační, termoregulační a hypoalergenní vlastnosti.

### 3. Příprava povrchu

---

Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamPure aplikována, je dokonale hladký, rovný a bílý. Ujistěte se, že stěny, které chcete zakrýt, jsou bez jakýchkoliv stop nečistot, prachu, povrchových nerovností a vlhkosti. Teplota v místnosti musí být mezi 15 a 30 °C a stěna musí mít zbytkovou vlhkost nižší než 2,5 %.

V případě aplikace na nově nanesenou omítku:

Odstraňte případné nerovnosti povrchu pomocí ocelové špachtle nebo jemnozrnného smirkového papíru. Je-li to nutné, naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.

V případě instalace na stávající omítku nebo mírně nepravidelný podklad:

Obruste a odstraňte materiál, který se odlupuje. Naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.

Naneste vodou ředitelný bílý akrylový základní nátěr zředěný podle doporučení výrobce. Než přistoupíte k instalaci GlamTrace, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru.

### 4. Údržba

---

Pro běžnou údržbu, čištění od prachu a roztočů používejte prachovku s ultraměkkými štětinami. Pro důkladnější čištění použijte v případě potřeby suchou ultraměkkou bavlněnou utěrku nebo hadřík z mikrovlákna, jemně otírejte povrch bez tření. Látka nevyžaduje použití tekutých nebo krémových čisticích prostředků.

## 5. Technické specifikace

---

### ROZMĚRY:

Tloušťka	0,62 mm
Šířka role	51 cm
Délka role	volitelná
Hmotnost	130 (+/- 20) g/m <sup>2</sup>

Vzhled	Vláknový
Složení	Len 65%, Viskóza 35%

CE - EN 15102:2007+A1:2011	Dekoratívni tapety
----------------------------	--------------------

Reakce na oheň (UNI EN 13501-1)	Euro class: B-s1, d0
Součinitel tepelné vodivosti	0,24 λ (W / (mK))

Pevnost v tahu (MD)	> 150 N/5cm
Pevnost v tahu (CD)	> 120 N/5cm

### VOCs

Certifikace chemické bezpečnosti Ekvivalent: neobsahuje (EN 15102). Materiál neuvolňuje těkavé látky, které mohou produkovat znečištění vnitřního ovzduší

- Annex XVII of REACH
- CPSIA
- Čínský standard GB 18401:2010

## 6. Varování

---

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na [glamora@farline.cz](mailto:glamora@farline.cz).